

ГОСТ	Марка продукци и	СIE LAB *L, не менее	Массовая доля прокалённого нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не менее	Остаток на сите, %			CILAS, мкм		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	Потери при прокали вании, %	Насып. плотн., гр/см <sup>3</sup>	Масло- емк., гр/100г р	рН	H <sub>2</sub> O, %	Соли, %
				45	90	140	D50	D98							
19284-79 с изм 1-4	МТ-ГШМ	85	82	0,5			8,5	30	1,5	7,5	0,3	48	8-9	0,2	0,1
21234-75	ТМН	85	82		10				1,5	7,5					
21234-75	ТМК-28	85	82			2			1,5	7,5	0,45	40			
13145-67	ТКВ	92	90	3					0,25	5,5	0,4	40			
13145-67	ТК-1	92	90		2				0,25	5,5	0,4	40			
19729-74	ТРПН	92	90		2				0,25	5,5	0,4	40			
19729-74	ТРПВ	90	87						0,5	6	0,4	40			