



Тальксиб

Основные характеристики марок талька производимым на заводе «Тальксиб» по ТУ 5727-001-49439345-2004

Марка продукции	СIE LAB *L, не менее	Массовая доля прокалённого нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не менее	Остаток на сите, %		CILAS, мкм		Fe2O3, %	Потери при прокаливании, %	Насып. плотн., гр/см3	Масло-емк., гр/100гр	pH	H2O, %	Соли, %
			45	90	D50	D98							
A-20	96	92	0,2	-	7	20	0,15	5	0,28	50	8-9	0,2	0,1
A-30	96	92	0,5	--	9,5	30			0,3	48			
A-40	96	92	2	0,1	9,5	40			0,35	46			
T-15	92	90	0,15		5	15	0,25	5,5	0,22	53			
T-20	92	90	0,2		7	20			0,28	50			
T-30	92	90	0,5		8,5	30			0,3	48			
T-40	92	90	2	0,1	8,5	40			0,35	44			
MM-10У	90	87	0,1		4	13	0,5	6	0,2	57-67			
MM-15	90	87	0,15		5	15			0,22	53			
MM-20	90	87	0,2		7,5	20			0,28	50			
MM-30	90	87	0,5		8,5	30			0,3	48			

За дополнительной информацией Вы можете обращаться по телефону: **8 (800) 777-59-88** или на почту: **epavliva@talksib.ru**